



C3128T 00

# DuPont™ Tychem® 5000

DuPont™ Tychem® 5000. Overol con capucha y calcetines con solapa externa para las botas. Elásticos en las muñecas y cara. Costuras termoselladas. Cremallera con solapa adhesiva. Bronce.

Nombre	Descripción
Descripción - Código	C3128TTNxx000600
Tela	Tychem® 5000
Diseño	Overol con capucha y calcetines
Costura	Termosellada
Color	Bronce
Cantidad por caja	06 unidades por caja
Tallas	MD, LG, XL, 2X, 3XL

## CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

La tela DuPont™ Tychem® 5000 es producida con una película multicapa laminada de un sustrato duradero de polipropileno de 2.0 oz /yd<sup>2</sup>. La tela es resistente y duradera para actividades rigurosas y situaciones difíciles que involucran salpicaduras de líquidos y proporciona una barrera para una amplia gama de productos químicos. Aplicaciones típicas: manejo de químicos, petroquímicos, materiales peligrosos/ limpieza de desechos, departamentos de bomberos, equipos de materiales peligrosos industriales, servicios públicos y preparación doméstica. Comúnmente utilizado en la preparación doméstica para situaciones donde existe la posibilidad de exposición a productos químicos.

- Abertura elástica para mayor ajuste en la muñeca
- Calcetines integrados compuestos de material de prenda.
- Capucha con elástico alrededor de la abertura de la cara.
- Cremallera resistente para un cierre resistente y flexible.
- Las aletas adjuntas están diseñadas para cubrir las botas para ayudar a reducir el potencial de intrusión de líquidos.
- Solapa que cubre la cremallera que puede ser sellada por el usuario con una tira adhesiva para evitar la intrusión en la cremallera.

## Propiedades físicas



Datos sobre el desempeño mecánico de las telas utilizadas en la ropa de protección química DuPont, listados para el traje seleccionado de acuerdo con los métodos de prueba y las normas europeas vigentes (si se aplican). Tales propiedades incluyen resistencia a la abrasión y rompimiento por flexión, resistencia a la tracción y la punción y pueden ayudar a evaluar el desempeño de protección.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado típico
Espesor	ASTM D1117	18 mils
Peso Base	ASTM D751	4.4 oz/yd <sup>2</sup>
Resistencia al rasgado - Rasgado Trap (MD)	ASTM D5597	23 lb <sub>f</sub>
Resistencia al rasgado - Rasgado Trap (CD)	ASTM D5597	29 lb <sub>f</sub>
Resistencia al rompimiento - Grab (MD)	ASTM D751	68 lb <sub>f</sub>
Resistencia al rompimiento - Grab (CD)	ASTM D751	60 lb <sub>f</sub>
Flamabilidad de prendas de vestir	16 CFR 1610	Class 1

1 Según la norma EN 14325 2 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de us < Menor que > Mayor que N/A No aplicable

**ADVERTENCIAS ESPECIALES** 325 2 Según la norma EN 14126 3 Según la norma EN 1073-2 4 Según la norma EN 14116

- \*PRECAUCIÓN: esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera confiables. Está sujeta a revisión a medida que se adquieren conocimientos y experiencia adicionales. DuPont no garantiza los resultados y no asume ninguna obligación u obligación en relación con esta información. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección personal adecuado que se necesita. La información aquí establecida refleja el rendimiento de laboratorio de los tejidos, no de las prendas completas, bajo condiciones controladas. Está destinado al uso de información por parte de personas con habilidades técnicas para la evaluación bajo las condiciones específicas de uso final, a su propia discreción y riesgo. Cualquier persona que tenga la intención de utilizar esta información primero debe verificar que la prenda seleccionada sea adecuada para el uso previsto. En muchos casos, las costuras y los cierres pueden proporcionar menos barrera que la tela. Si la tela se rasga, desgasta o pincha, el usuario final debe suspender el uso de la prenda para evitar comprometer la protección de la barrera. COMO LAS CONDICIONES DE USO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO OFRECEMOS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN USO PARTICULAR Y ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN. Esta información no pretende ser una licencia para operar o una recomendación para infringir ninguna patente, marca registrada o información técnica de DuPont u otros que cubran cualquier material o su uso.
- \*PRECAUCIÓN: Esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera confiables. Está sujeta a revisión a medida que se obtienen conocimientos y experiencia adicionales. DuPont no da ninguna garantía por los resultados ni asume obligación o responsabilidad con relación a esta información. El usuario tiene la responsabilidad de determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección personal necesario. La información aquí contenida refleja el desempeño de las telas en el laboratorio, no en prendas completas, en situaciones controladas. Tiene el objetivo de ser utilizada con propósitos informativos por personas que poseen habilidades técnicas para la evaluación en condiciones de uso final específicas, bajo su propia discreción y riesgo. Cualquier persona que pretenda utilizar esta información, primero deberá verificar que la prenda seleccionada sea adecuada para el uso que se pretende darle. En muchos casos, las costuras y los cierres tienen tiempos de penetración más cortos y tasas de permeación más altas que la tela. Por favor, comuníquese con DuPont para conocer los datos específicos. Si una tela se desgarrar, raspa o perfora, o si las costuras o cierres fallan, o si los guantes, visores, etc., incorporados se dañan, el usuario final deberá discontinuar el uso de la prenda para evitar la potencial exposición a la sustancia química. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no damos garantías, expresas ni implícitas, incluyendo sin limitación, ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para un uso particular ni asumimos responsabilidad relacionada con ningún uso de esta información. Esta información no pretende ser una licencia de operación ni una recomendación para infringir alguna patente o información técnica de DuPont u otros que cubra algún material o su uso. Cellosolve® y Selexol™ son marcas registradas de Dow Chemicals Company. Skydrol® es una marca registrada de Solutia.

## Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

## RESISTENCIA QUÍMICA

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
131	71-36-3	Líquido	>480
162	10545-99-0	Líquido	imm
183	107-07-3	Líquido	>480
2 etoxietiléster de ácido acético	111-15-9	Líquido	>480
2 metoxietiléster de ácido acético	110-49-6	Líquido	>480
282	64-17-5	Líquido	>480
343	98-01-1	Líquido	>480
404	6303-21-5	Líquido	>480
413	67-63-0	Líquido	>480
435	79-41-4	Líquido	81
Acetaldehído	75-07-0	Líquido	19
Acetato de 2-etoxietilo	111-15-9	Líquido	>480
Acetato de 2-metoxietilo	110-49-6	Líquido	>480
Acetato de etilglicol	111-15-9	Líquido	>480
Acetato de etilo	141-78-6	Líquido	>480
Acetato de n-butilo	123-86-4	Líquido	>480
Acetato de pentilo	628-63-7	Líquido	>480
Acetato de vinilo	108-05-4	Líquido	>480
Aceti lmetil	67-64-1	Líquido	462
Acetona	67-64-1	Líquido	462
Acetonitrilo	75-05-8	Líquido	imm
Acido acético (>95%)	64-19-7	Líquido	34
Acido adípico dinitrilo	111-69-3	Líquido	>480
Acido adípico nitrilo	111-69-3	Líquido	>480
Acido cloroacético (80%)	79-11-8	Líquido	>480
Acido clorohídrico (37%)	7647-01-0	Líquido	>480
Acido clorohídrico (gaseoso)	7647-01-0	Vapor	>480
Acido clorosulfónico	7790-94-5	Líquido	330
Acido cítrico (50%)	77-92-9	Líquido	>480
Acido etanodioico (sat)	144-62-7	Líquido	>480

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Acido fluorhídrico (48-51%)	7664-39-3	Líquido	>480
Acido fluorhídrico (70%)	7664-39-3	Líquido	126
Acido fluorosilícico (33-35%)	16961-83-4	Líquido	>480
Acido fosfínico (50%)	6303-21-5	Líquido	>480
Acido fosfórico (85%)	7664-38-2	Líquido	>480
Acido fórmico (>95%)	64-18-6	Líquido	>480
Acido hidroxí 1,2,3-propanotricarboxílico, 2- (50%)	77-92-9	Líquido	>480
Acido mercaptoacético	68-11-1	Líquido	>480
Acido metilpropenoico, 2-	79-41-4	Líquido	81
Acido nítrico (90%)	7697-37-2	Líquido	>480
Acido oxálico (sat)	144-62-7	Líquido	>480
Acido propenoico nitrilo	107-13-1	Líquido	31
Acido sulfúrico (>95%)	7664-93-9	Líquido	>480
Acido triglicólico	68-11-1	Líquido	>480
Acrilato de etilenglicol	818-61-1	Líquido	>480
Acrilonitrilo	107-13-1	Líquido	31
Acroleína	107-02-8	Líquido	25*/178
Acryloyl Chloride	814-68-6	Líquido	55
Adiponitrilo	111-69-3	Líquido	>480
Alcohol alílico	107-18-6	Líquido	>480
Alcohol amílico	71-41-0	Líquido	>480
Alcohol butílico, n-	71-36-3	Líquido	>480
Alcohol isopropílico	67-63-0	Líquido	>480
Amil acetato, n-	628-63-7	Líquido	>480
Amino benceno	62-53-3	Líquido	320
Amino bifenilo, 4- (1 mg/ml en Metanol)	92-67-1	Líquido	>480
Amino etanol, 2-	141-43-5	Líquido	>480
Amino ethylethanolamine	111-41-1	Líquido	>480
Amino ethylethanolamine (60%)	111-41-1	Líquido	>480
Amino ethylpiperazine	140-31-8	Líquido	>480

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Amino propano, 2-	75-31-0	Líquido	15
Amoníaco (-70 °C, líquido)	7664-41-7	Líquido	>480
Amoníaco (gaseoso)	7664-41-7	Vapor	imm
Amoníaco cáustico (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	89
Anhidrido acético	108-24-7	Líquido	>480
Anilina	62-53-3	Líquido	320
Antraceno (sat en Tolueno)	120-12-7	Líquido	>480
Antracina (sat en Tolueno)	120-12-7	Líquido	>480
Azolidina	123-75-1	Líquido	342
Bencenamina	62-53-3	Líquido	320
Benceno	71-43-2	Líquido	>480
Bencenonitrilo	100-47-0	Líquido	450
Bencilo cianuro	140-29-4	Líquido	>480
Benzotricloruro	98-07-7	Líquido	>480
Black Liquor (mix)	mix	Líquido	>480
Bromo	7726-95-6	Líquido	imm
Bromo 4-fluorobenceno, 1-	460-00-4	Líquido	>480
Bromo fluorobenceno, 4-	460-00-4	Líquido	>480
Bromuro de hidrógeno (48%)	10035-10-6	Líquido	>480
Bromuro de propilo, n-	106-94-5	Líquido	>480
Butadieno, 1,3- (gaseoso)	106-99-0	Vapor	>480
Butanol, 1-	71-36-3	Líquido	>480
Butanona	78-93-3	Líquido	>480
Butil amina	109-73-9	Líquido	>480
Carbonato de potasio (sat)	584-08-7	Líquido	>480
Cellosolve acetate	110-80-5	Líquido	>480
Chlor acetona (95%)	78-95-5	Líquido	>480
Chloro acilonitrilo, 2-	920-37-6	Líquido	146
Cianobenceno	100-47-0	Líquido	450
Cianoetileno	107-13-1	Líquido	31

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Cianometano	75-05-8	Líquido	imm
Cianuro de hidrógeno (27 °C, gaseoso)	74-90-8	Vapor	30
Cianuro de sodio (45%)	143-33-9	Líquido	>480
Ciclohexano	110-82-7	Líquido	>480
Ciclooctadieno	1552-12-1	Líquido	>480
Clordano (44%)	57-74-9	Líquido	>480
Clorhidrina de etileno	107-07-3	Líquido	>480
Cloro (-70 °C, líquido)	7782-50-5	Líquido	>480
Cloro (gaseoso)	7782-50-5	Vapor	imm
Cloro 1-metilbenceno, 2-	95-49-8	Líquido	>480
Cloro 2,3-epoxipropano, 1-	106-89-8	Líquido	36*/67
Cloro benceno	108-90-7	Líquido	63
Cloro benzotricloruro, 4-	5216-25-1	Líquido	>480
Cloro benzotrifluoruro, 4-	98-56-6	Líquido	460
Cloro etanol, 2-	107-07-3	Líquido	>480
Cloro eteno	75-01-4	Vapor	>480
Cloro formiato de bencilo	501-53-1	Líquido	>480
Cloro formo	67-66-3	Líquido	imm
Cloro metilacetileno	107-05-1	Líquido	12
Cloro preno, 3-	107-05-1	Líquido	12
Cloro propan-2-ona, 1- (95%)	78-95-5	Líquido	>480
Cloro tolueno o-	95-49-8	Líquido	>480
Cloro tolueno, alfa-	100-44-7	Líquido	>480
Cloruro acético	75-36-5	Líquido	>480
Cloruro alílico	107-05-1	Líquido	12
Cloruro bencensulfónico	98-09-9	Líquido	>480
Cloruro benzoílico o cloruro de benzoilo	98-88-4	Líquido	>480
Cloruro de acetilo o acetilcloruro	75-36-5	Líquido	>480
Cloruro de amonio (sat)	12125-02-9	Líquido	>480
Cloruro de benceno sulfonilo	98-09-9	Líquido	>480

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Cloruro de bencilo	100-44-7	Líquido	>480
Cloruro de benzoilo	98-88-4	Líquido	>480
Cloruro de cloroacetilo	79-04-9	Líquido	77
Cloruro de etanoilo	75-36-5	Líquido	>480
Cloruro de fenilo	108-90-7	Líquido	63
Cloruro de metileno	75-09-2	Líquido	imm
Cloruro de metilo (gaseoso)	74-87-3	Vapor	>480
Cloruro de tionilo	7719-09-7	Líquido	15
Cloruro de titanio (IV)	7550-45-0	Líquido	120
Cloruro de vinilideno	75-35-4	Líquido	170
Cloruro de vinilo	75-01-4	Vapor	>480
Combustible para aviones JP-8	94114-58-6	Líquido	>480
Cresol, o-	95-48-7	Líquido	198
Cumeno	98-82-8	Líquido	364
DEHP	117-81-7	Líquido	>480
Diaminoetano, 1,2-	107-15-3	Líquido	>480
Dibromo -3-cloropropano, 1,2-	96-12-8	Líquido	>480
Dibromoetano, 1,2-	106-93-4	Líquido	>480
Dibromuro de etileno	106-93-4	Líquido	>480
Dichlorbenzen, 1,2-	95-50-1	Líquido	>480
Dichlorbenzen, 1,3-	541-73-1	Líquido	>480
Dichlorbenzen, 1,4- (50% en Etanolo)	106-46-7	Líquido	131
Dicianobutano, 1,4-	111-69-3	Líquido	>480
Dicloro etano, 1,2-	107-06-2	Líquido	>480
Dicloro etil eter	111-44-4	Líquido	>480
Dicloro etileno, 1,1-	75-35-4	Líquido	170
Dicloro metano	75-09-2	Líquido	imm
Dicloro propene, 2,3-	78-88-6	Líquido	280
Dicloropr openo, 1,3- (95%)	542-75-6	Líquido	imm
Dicloruro de azufre (80%)	10545-99-0	Líquido	imm

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado
Dicloruro de etileno	107-06-2	Líquido	>480
Diesel	68334-30-5	Líquido	199
Dietanolamina	111-42-2	Líquido	>480
Dietil éster de ácido sulfúrico	64-67-5	Líquido	>480
Dietilamina	109-89-7	Líquido	>480
Dietilanilina, N,N-	91-66-7	Líquido	>480
Dietilen triamina	111-40-0	Líquido	>480
Dietilo sulfato	64-67-5	Líquido	>480
Diisocianato de 4,4'-difenilmetano (50 °C, fundido)	101-68-8	Líquido	>480
Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo (50 °C, fundido)	101-68-8	Líquido	>480
Diisopropiletilamina (DIPEA)	7087-68-5	Líquido	>480
Dimetil acetamida, N,N-	127-19-5	Líquido	>480
Dimetil amina	124-40-3	Vapor	>480
Dimetil anilina, N,N-	121-69-7	Líquido	imm
Dimetil cetal	67-64-1	Líquido	462
Dimetil cetona	67-64-1	Líquido	462
Dimetil fenilamina, N,N-	121-69-7	Líquido	imm
Dimetil formamida, N,N-	68-12-2	Líquido	>480
Dimetil sulfato	77-78-1	Líquido	>480
Dimetil éster de ácido sulfúrico	77-78-1	Líquido	>480
Dioxano, 1,4-	123-91-1	Líquido	>480
Disulfuro de carbono	75-15-0	Líquido	imm
Dytek® A	15520-10-2	Líquido	>480
ES-Ammonia (-33 °C, líquido)	7664-41-7	Líquido	35
ES-Dowtherm Heat Transfer Fluid	mix	Líquido	>480
ES-Methyl Ethyl Ketone Peroxide (35%)	1338-23-4	Líquido	>480
ES-Peracetic Acid (32%)	79-21-0	Líquido	>480
Epiclorhidrina	106-89-8	Líquido	36*/67
Epoxietano (11 °C, líquido)	75-21-8	Líquido	18
Epoxietano (gaseoso)	75-21-8	Vapor	12

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Epoxipropano, 1,2-	75-56-9	Líquido	47
Ester amílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	>480
Ester etenílico de ácido acético	108-05-4	Líquido	>480
Ester etílico de ácido acético	141-78-6	Líquido	>480
Ester pentílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	>480
Estireno	100-42-5	Líquido	>480
Etanol	64-17-5	Líquido	>480
Etanolamina	141-43-5	Líquido	>480
Etanonitrilo	75-05-8	Líquido	imm
Etanotiol	75-08-1	Líquido	>480
Eter dibulico	142-96-1	Líquido	117
Eter dietílico	60-29-7	Líquido	>480
Eter etílico	60-29-7	Líquido	>480
Eter monoetílico del etilenglicol	110-80-5	Líquido	>480
Eter monometílico de etilenglicol	109-86-4	Líquido	405
Eter piroacético	67-64-1	Líquido	462
Ethyl mercaptan	75-08-1	Líquido	>480
Etil benceno	100-41-4	Líquido	>480
Etileno diamina	107-15-3	Líquido	>480
Etiletanamina, N-	109-89-7	Líquido	>480
Etilglicol	110-80-5	Líquido	>480
Etilnitrilo	75-05-8	Líquido	imm
Etoxietanol, 2-	110-80-5	Líquido	>480
Fenetil alcohol, 2-	60-12-8	Líquido	>480
Fenetileno	100-42-5	Líquido	>480
Fenil acetónitrilo	140-29-4	Líquido	>480
Fenil amina	62-53-3	Líquido	320
Fenil cianida	100-47-0	Líquido	450
Fenil etano	100-41-4	Líquido	>480
Fenil etanol, 1-	98-85-1	Líquido	>480

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Fenil propano, 2-	98-82-8	Líquido	364
Fenol (45 °C, fundido)	108-95-2	Líquido	17
Fenol (60 °C, fundido)	108-95-2	Líquido	imm
Fenol (85%)	108-95-2	Líquido	341
Fluorobenceno	462-06-6	Líquido	>480
Fluoruro de hidrógeno (20-27 °C, gaseoso)	7664-39-3	Vapor	186
Formaldehído (37%)	50-00-0	Líquido	>480
Formalina (37% (10-15% Methanol))	50-00-0	Líquido	>480
Formalina (37%)	50-00-0	Líquido	>480
Fosgeno	75-44-5	Vapor	>480
Ftalato de bis(2-etilhexilo)	117-81-7	Líquido	>480
Furaldehído, 2-	98-01-1	Líquido	>480
Gasolina sin plomo	86290-81-5	Líquido	>480
Green Liquor (mix)	mix	Líquido	>480
Heptano	142-82-5	Líquido	>480
Hexametilén diisocianato	822-06-0	Líquido	>480
Hexametilendiamina, 1,6- (50 °C, fundido)	124-09-4	Líquido	45
Hexano n-	110-54-3	Líquido	>480
Hidroxí tolueno, o-	95-48-7	Líquido	198
Hidróxido potásico (45%)	1310-58-3	Líquido	>480
Hidróxido sódico (50%)	1310-73-2	Líquido	>480
Hipoclorito sódico (15%)	7681-52-9	Líquido	>480
Idrossido di ammonio (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	89
Ioduro de hidrogeno (55-57%)	10034-85-2	Líquido	>480
Isobutilmetilcetona	108-10-1	Líquido	>480
Isocianato de metilo	624-83-9	Líquido	12
Isopropil amina	75-31-0	Líquido	15
Isopropil benceno	98-82-8	Líquido	364
Lewisite (L), MIL-STD-282 (10 g/m <sup>2</sup> )	541-25-3	Líquido	120 <sup>8</sup>
Limoneno, d-	5989-27-5	Líquido	>480

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado
MEK	78-93-3	Líquido	>480
Maleato de dimetilo	624-48-6	Líquido	>480
Mercurio	7439-97-6	Líquido	>480
Metabisulfito sodico (38%)	7681-57-4	Líquido	23
Metanol	67-56-1	Líquido	imm
Metanotiol	74-93-1	Vapor	>480
Metil 2-pentanona, 4-	108-10-1	Líquido	>480
Metil 4-isopropenil-1-ciclohexeno, 1-	5989-27-5	Líquido	>480
Metil amina (40%)	74-89-5	Líquido	140
Metil benzol	108-88-3	Líquido	>480
Metil cloroformo	71-55-6	Líquido	>480
Metil etil cetona	78-93-3	Líquido	>480
Metil formamida, N-	123-39-7	Líquido	>480
Metil mercaptano	74-93-1	Vapor	>480
Metil pentan-2-ona, 4-	108-10-1	Líquido	>480
Metil piridina, 2-	109-06-8	Líquido	>480
Metil piridina, 3-	108-99-6	Líquido	>480
Metil terc-butil éter	1634-04-4	Líquido	>480
Metil triclorometano	71-55-6	Líquido	>480
Metil triclorosilano	75-79-6	Líquido	>480
Metilcetona	67-64-1	Líquido	462
Metilcianida	75-05-8	Líquido	imm
Metilen bromo	74-95-3	Líquido	40
Metoxi 2-metilpropano, 2-	1634-04-4	Líquido	>480
Metoxi etanol, 2-	109-86-4	Líquido	405
Monoetil éter acetato de etilenglicol	111-15-9	Líquido	>480
Monometil éter acetato de etilenglicol	110-49-6	Líquido	>480
N-metilmorfolina (NMM)	109-02-4	Líquido	>480
Naftaleno	91-20-3	Sólido	>480
Naftaleno (25% en Diethylene glycol dimethylether)	91-20-3	Líquido	>480

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Nicotina	54-11-5	Líquido	>480
Nitro benceno	98-95-3	Líquido	>480
Nitro metano	75-52-5	Líquido	>480
Nitro propano, 2-	79-46-9	Líquido	>480
Norflurano	811-97-2	Vapor	>480
Oleum (65% free SO3)	8014-95-7	Líquido	15
Oxícloruro de fósforo	10025-87-3	Líquido	410
Oxido de etileno (11 °C, líquido)	75-21-8	Líquido	18
Oxido de etileno (gaseoso)	75-21-8	Vapor	12
Oxido de propileno, 1,2-	75-56-9	Líquido	47
Oxitricloruro de fósforo	7719-12-2	Líquido	>480
PCB en aceite de transformador (mix)	mix	Líquido	>480
Pentene nitrilo, 2-	71-41-0	Líquido	>480
Peróxido de hidrógeno (50%)	7722-84-1	Líquido	>480
Picolina, 2-	109-06-8	Líquido	>480
Picolina, 3-	108-99-6	Líquido	>480
Piridina	110-86-1	Líquido	>480
Pirrolidina	123-75-1	Líquido	342
Polymethylene polyphenyle isocyanate (p-MDI)	9016-87-9	Líquido	>480
Prop-2-en-1-al	107-02-8	Líquido	25*/178
Propan -2-ol	67-63-0	Líquido	>480
Propan -2-ona	67-64-1	Líquido	462
Propanona	67-64-1	Líquido	462
Propen 1-ol, 2-	107-18-6	Líquido	>480
Propenonitrilo, 2-	107-13-1	Líquido	31
Propilamina, n-	107-10-8	Líquido	100
Queroseno (carburante)	8008-20-6	Líquido	>480
Sarín (GB) MIL-STD-282 (10 g/m <sup>2</sup> )	107-44-8	Líquido	120 <sup>8</sup>
Soda cáustica (50%)	1310-73-2	Líquido	>480
Soman (GD), MIL-STD-282 (10 g/m <sup>2</sup> )	96-64-0	Líquido	>480 <sup>8</sup>

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Spiritus	64-17-5	Líquido	>480
Sulfur Mustard (HD), MIL-STD-282 (10 g/m <sup>2</sup> )	505-60-2	Líquido	120 <sup>8</sup>
Sulfurilcloruro/ Cloruro de sulfurilo	7791-25-5	Líquido	120
Sulfuro de dimetilo	75-18-3	Líquido	>480
Sulfuro de disodio (60% (slurry))	1313-82-2	Líquido	>480
Sulfuro de hidrógeno	7783-06-4	Vapor	imm
Sulfóxido de dimetilo	67-68-5	Líquido	>480
Tetracloroetano, 1,1,2,2-	79-34-5	Líquido	>480
Tetracloroetileno 1,1,2,2-	127-18-4	Líquido	>480
Tetraclorometano	56-23-5	Líquido	>480
Tetracloruro de carbono	56-23-5	Líquido	>480
Tetracloruro de etileno	127-18-4	Líquido	>480
Tetracloruro de silicio	10026-04-7	Líquido	>480
Tetracloruro de titanio	7550-45-0	Líquido	120
Tetraethylene pentamine	112-57-2	Líquido	>480
Tetraetil plomo	78-00-2	Líquido	>480
Tetrafluoroetano, 1,1,1,2-	811-97-2	Vapor	>480
Tetrahidrofurano	109-99-9	Líquido	>480
Tetrametiletilendiamina (TMEDA)	110-18-9	Líquido	>480
Tolueno	108-88-3	Líquido	>480
Tolueno diisocianato, 2,4-	584-84-9	Líquido	>480
Tolueno diisocianato, 2,4- (80%)	584-84-9	Líquido	>480
Tributilamina (95%)	102-82-9	Líquido	>480
Tricloro 1,2,2-trifluoroetano, 1,1,2-	76-13-1	Líquido	>480
Tricloro benceno, 1,2,4-	120-82-1	Líquido	>480
Tricloro etano, 1,1,1-	71-55-6	Líquido	>480
Tricloro etano, 2,2,2-	115-20-8	Líquido	>480
Tricloro etileno	79-01-6	Líquido	>480
Tricloro metano	67-66-3	Líquido	imm
Tricloruro de etileno	79-01-6	Líquido	>480

Nombre de sustancia peligrosa/sustancia química	Número Cas	Fase	Tiempo de ruptura normalizado .
Triethylentetramine (60%)	112-24-3	Líquido	>480
Trifluoruro de boro con dimetileter	353-42-4	Líquido	>480
Trióxido de azufre	7446-11-9	Líquido	imm
VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (10 g/m <sup>2</sup> )	50782-69-9	Líquido	>480 <sup>8</sup>
Vapores de ácido sulfúrico (65% free SO <sub>3</sub> )	8014-95-7	Líquido	15
Vinil benzol	100-42-5	Líquido	>480
Vinil carbinol	107-18-6	Líquido	>480
Vinil cianida	107-13-1	Líquido	31
Vinil etileno (gaseoso)	106-99-0	Vapor	>480
White Liquor	mix	Líquido	>480
Xileno	1330-20-7	Líquido	>480
Xileno, o-	95-47-6	Líquido	>480

Nota importante.

