



NP530 BK CF

Guantes Tychem® Neoprene®

Nombre	Descripción
Longitud	12 in (305 mm)
Espesor	26 mil (0.66 mm)
Forro	Flocado de algodón
Recubrimiento	Neopreno sobre goma natural
Color/agarre	Negro
Empaque	12 pares por bolsa/12 bolsas por caja: 144 pares en total

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

Los guantes Tychem NP530 son una solución cómoda y flexible que no obstaculiza el sentido del tacto del usuario. El agarre en relieve facilita el manejo de fluidos y el forro de algodón 100 % aumenta la comodidad. El recubrimiento exterior de neopreno ofrece protección ante una amplia gama de productos químicos, como ácidos, cáusticos, disolventes, grasas y aceites.

- EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5:2016
- Indicador de desgaste sobre el recubrimiento (se observa el color azul subyacente cuando el recubrimiento se daña)
- Compatible con el contacto con alimentos
- Protege la mano de una amplia gama de sustancias químicas
- Es flexible y absorbe el sudor
- Impermeable, para trabajar en entornos de trabajo grasientos o húmedos
- Acabado en relieve especial que proporciona un buen agarre
- Sin tratamiento especial

INDUSTRIAS TÍPICAS

- Automotriz
- Química
- Manufactura

APLICACIONES

- Componentes ácidos
- Montaje
- Fabricación de baterías
- Manipulación química (mezcla/carga)
- Pesticidas

OPCIONES DISPONIBLES

Product Name	Sizes	Descripción - Código	Número de artículo
Tychem® NP530	7	NP530 BK CF	D15536324
Tychem® NP530	8	NP530 BK CF	D15536325
Tychem® NP530	9	NP530 BK CF	D15536326
Tychem® NP530	10	NP530 BK CF	D15536327

RECOMENDACIONES DE USO

- Almacenar alejado de la luz y la humedad
- Enjuague los guantes en agua corriente antes de quitarlos, utilizando un detergente neutro si es necesario
- No lleve guantes cuando haya riesgo de enredo con partes móviles de máquinas
- Alérgenos posibles: carbamato y látex de goma natural

TALLAS

Número de artículo	Talla del producto
D15536324	7
D15536325	8
D15536326	9
D15536327	10

Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

RESISTENCIA QUÍMICA

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
1,2-benzenodicarboxilato de dibutilo	84-74-2	Líquido	>480		E	E	E	G
1,3-Propanediamine, N,N'-Dimethyl	109-55-7	Líquido	60		NT	NT	NT	NT
2-(2-Butoxietoxi) etanol	112-34-5	Líquido	99					
3-Dimethylaminopropylamine	100-52-7	Líquido	imm		G	P	P	NR
Acetaldehído	75-07-0	Líquido	imm					
Acetato de etilo	141-78-6	Líquido	imm					
Acetato de n-butilo	123-86-4	Líquido	imm					
Acetato de pentilo	628-63-7	Líquido	imm					
Acetato de vinilo	108-05-4	Líquido	imm					
Aceti Imetil	67-64-1	Líquido	13					
Acetona	67-64-1	Líquido	13					
Acetonitrilo	75-05-8	Líquido	imm					
Acetoxyacetyl Chloride	13831-31-7	Líquido	120		E	E	E	G
Acido acético (84%)	64-19-7	Líquido	>480					
Acido clorohídrico (10%)	7647-01-0	Líquido	>480					
Acido clorohídrico (37%)	7647-01-0	Líquido	>480					
Acido clorohídrico (gaseoso)	7647-01-0	Vapor	>480					
Acido cítrico (30%)	77-92-9	Líquido	>480					
Acido fluorhídrico (48-51%)	7664-39-3	Líquido	150					
Acido fluorobórico (48-50%)	16872-11-0	Líquido	>480					
Acido fosfórico (85%)	7664-38-2	Líquido	>480					
Acido fórmico (90%)	64-18-6	Líquido	>480					
Acido hidroxí 1,2,3-propanotricarboxílico, 2-(30%)	77-92-9	Líquido	>480					
Acido nítrico (23%)	7697-37-2	Líquido	>480					
Acido nítrico (70%)	7697-37-2	Líquido	>480					
Acido propenoico nitrilo	107-13-1	Líquido	imm					
Acido sulfúrico (47%)	7664-93-9	Líquido	>480					
Acido sulfúrico (>95%)	7664-93-9	Líquido	>480					
Acrilamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480					
Acrilato de n-butilo	141-32-2	Líquido	20					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Acrilonitrilo	107-13-1	Líquido	imm					
Alcohol alílico	107-18-6	Líquido	49					
Alcohol amílico	71-41-0	Líquido	>480					
Alcohol bencílico	100-51-6	Líquido	imm					
Alcohol butílico, n-	71-36-3	Líquido	125					
Alcohol isoamílico	123-51-3	Líquido	120					
Alcohol isopropílico	67-63-0	Líquido	111					
Alcohol propílico	71-23-8	Líquido	111		E	E	E	E
Alcoholes minerales	64475-85-0	Líquido	88					
Amil acetato, n-	628-63-7	Líquido	imm					
Amino benceno	62-53-3	Líquido	imm					
Amino etanol, 2-	141-43-5	Líquido	>480					
Amoníaco cáustico (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	>480					
Anilina	62-53-3	Líquido	imm					
Aqua regia	8007-56-5	Líquido	>480		E	E	E	E
Bencenammina	62-53-3	Líquido	imm					
Benceno	71-43-2	Líquido	imm					
Benzaldehyde	100-52-7	Líquido	imm		G	P	P	NR
Benzene, Dichloro-4-Trifluoro	328-84-7	Líquido	35		G	F	P	NR
Bromoethyl Acetate, 2-	927-68-4	Líquido	31		NT	NT	NT	NT
Bromoform	75-25-2	Líquido	imm		P	NR	NR	NR
Butanol, 1-	71-36-3	Líquido	125					
Butanona	78-93-3	Líquido	11					
Butanona oxima, 2-	96-29-7	Líquido	>480					
Butil acrilato, n-	141-32-2	Líquido	20					
Butil amina	109-73-9	Líquido	imm					
Butoxi etanol, 2-	111-76-2	Líquido	>480					
Butoxytriglycol	143-22-6	Líquido	>480		E	E	E	E
Butyl Dipropasol Solvent	29911-28-2	Líquido	>480		E	E	E	E
Cianoetileno	107-13-1	Líquido	imm					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Cianometano	75-05-8	Líquido	imm					
Ciclohexano	110-82-7	Líquido	25					
Ciclohexanona	108-94-1	Líquido	imm					
Citrus Terpenes Mixture	68956-56-9	Líquido	81		E	G	G	G
Cloro 2,3-epoxipropano, 1-	106-89-8	Líquido	21					
Cloro benceno	108-90-7	Líquido	imm					
Cloro benzotrifluoruro, 4-	98-56-6	Líquido	25					
Cloro formo	67-66-3	Líquido	imm					
Cloruro de fenilo	108-90-7	Líquido	imm					
Cloruro de metileno	75-09-2	Líquido	imm					
Cloruro de vinilideno	75-35-4	Líquido	imm					
Cresol, mix-	1319-77-3	Líquido	>480					
Cumeno	98-82-8	Líquido	17		P	NR	NR	NR
Cyclohexanol	108-93-0	Líquido	>480		E	E	E	E
Di Isobutyl Ketone	108-83-8	Líquido	122		E	E	E	E
Diacetone Alcohol	123-42-2	Líquido	88		E	E	E	E
Diaminoetano, 1,2-	107-15-3	Líquido	>480					
Dibutil ftalato	84-74-2	Líquido	>480		E	E	E	G
Dichlorbenzen, 1,2-	95-50-1	Líquido	imm					
Dicloro etano, 1,2-	107-06-2	Líquido	imm					
Dicloro etileno, 1,1-	75-35-4	Líquido	imm					
Dicloro metano	75-09-2	Líquido	imm					
Dicloruro de etileno	107-06-2	Líquido	imm					
Dietanolamina	111-42-2	Líquido	>480					
Diethylene Glycol	111-46-6	Líquido	>480		E	E	E	E
Diethylene Glycol Monomethyl Ether	111-77-3	Líquido	>480		E	E	E	E
Diethylene Glycol Monopropyl Ether	6881-94-3	Líquido	>480		E	E	E	E
Dietilamina	109-89-7	Líquido	imm					
Dietilenglicolmonobutiléter	112-34-5	Líquido	99					
Dimethyl-4-Heptanone, 2,6-	108-83-8	Líquido	122		E	E	E	E

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Dimetil acetamida, N,N-	127-19-5	Líquido	>480					
Dimetil cetal	67-64-1	Líquido	13					
Dimetil cetona	67-64-1	Líquido	13					
Dimetil formamida, N,N-	68-12-2	Líquido	>480					
Dimetil hidrazina, N,N-	57-14-7	Líquido	15					
Dimetil sulfato	77-78-1	Líquido	>480					
Dimetil éster de ácido sulfúrico	77-78-1	Líquido	>480					
Disolvente de Stoddard	8052-41-3	Líquido	111					
Divinyl Benzene	1321-74-0	Líquido	imm		F	NR	NR	NR
Dowtherm, Biphenyl (27%)	92-52-4	Líquido	imm		G	F	P	NR
Epiclorhidrina	106-89-8	Líquido	21					
Epoxipropano, 1,2-	75-56-9	Líquido	imm					
Ester amílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	imm					
Ester butílico de ácido propenoico, 2-	141-32-2	Líquido	20					
Ester etenílico de ácido acético	108-05-4	Líquido	imm					
Ester etílico de ácido acético	141-78-6	Líquido	imm					
Ester pentílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	imm					
Estireno	100-42-5	Líquido	imm					
Etano 1,2-diol	107-21-1	Líquido	>480					
Etanol	64-17-5	Líquido	79					
Etanolamina	141-43-5	Líquido	>480					
Etanonitrilo	75-05-8	Líquido	imm					
Eter dietílico	60-29-7	Líquido	imm					
Eter etílico	60-29-7	Líquido	imm					
Eter monobutílico del etilenglicol	111-76-2	Líquido	>480					
Eter piroacético	67-64-1	Líquido	13					
Ethoxytriglycol	112-50-5	Líquido	>480		E	E	E	E
Ethyl Butanol	97-95-0	Líquido	>480		E	E	E	E
Ethylene Glycol Monohexyl Ether	112-25-4	Líquido	>480		E	E	E	E
Etil benceno	100-41-4	Líquido	imm					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Etilen glicol	107-21-1	Líquido	>480					
Etileno diamina	107-15-3	Líquido	>480					
Etiletanamina, N-	109-89-7	Líquido	imm					
Etilnitrilo	75-05-8	Líquido	imm					
Fenetileno	100-42-5	Líquido	imm					
Fenil amina	62-53-3	Líquido	imm					
Fenil etano	100-41-4	Líquido	imm					
Fenil propano, 2-	98-82-8	Líquido	17		P	NR	NR	NR
Fenol (89%)	108-95-2	Líquido	19		NT	NT	NT	NT
Formalina (37% (10-15% Methanol))	50-00-0	Líquido	>480					
Furaldehído, 2-	98-01-1	Líquido	>480					
Glutaral (50%)	111-30-8	Líquido	>480					
Gluteraldeide (50%)	111-30-8	Líquido	>480					
Heptano	142-82-5	Líquido	34					
Hexalin	108-93-0	Líquido	>480		E	E	E	E
Hexano n-	110-54-3	Líquido	24					
Hexanona	108-94-1	Líquido	imm					
Hexene	592-41-6	Líquido	15		E	G	G	G
Hexyl Carbitol Solvent	112-59-4	Líquido	>480		E	E	E	G
Hidrazina (85%)	302-01-2	Líquido	>480					
Hidroxi propeno	107-18-6	Líquido	49					
Hidroxi tolueno	100-51-6	Líquido	imm					
Hidróxido potasico (45%)	1310-58-3	Líquido	>480					
Hidróxido sódico (50%)	1310-73-2	Líquido	>480					
Hipoclorito sódico (4-6%)	7681-52-9	Líquido	>480					
Idrossido di ammonio (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	>480					
Iodomethane	74-88-4	Líquido	imm					
Ioduro de metilo	74-88-4	Líquido	imm					
Iso Amyl Acetate	123-92-2	Líquido	imm		G	P	NR	NR
Isobutanol	78-83-1	Líquido	117		E	E	E	E

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Isobutilmetilcetona	108-10-1	Líquido	imm					
Isopropil benceno	98-82-8	Líquido	17		P	NR	NR	NR
Isopropyl Acetate	108-21-4	Líquido	15		F	P	P	P
Lactic Acid (85%)	50-21-5	Líquido	>480		E	E	E	E
Limoneno, d-	5989-27-5	Líquido	imm					
MEK	78-93-3	Líquido	11					
Metanol	67-56-1	Líquido	34					
Methoxytriglycol	112-35-6	Líquido	>480		E	E	E	E
Methyl Acetate	79-20-9	Líquido	imm		G	G	G	G
Methyl Isobutyl Ketoxime	105-44-2	Líquido	>480		NT	NT	NT	NT
Methyl Phenyl Ketone	98-86-2	Líquido	imm		G	P	NR	NR
Methyl Propyl Ketone	107-87-9	Líquido	12		F	P	P	P
Methyl butan-1-ol, 3-	123-51-3	Líquido	120					
Metil 2-metil-2-propenoato	80-62-6	Líquido	imm					
Metil 2-pentanona, 4-	108-10-1	Líquido	imm					
Metil 2-pirrolidona, n-	872-50-4	Líquido	>480					
Metil 4-isopropenil-1-ciclohexeno, 1-	5989-27-5	Líquido	imm					
Metil amina (40%)	74-89-5	Líquido	>480					
Metil anilina, o-	95-53-4	Líquido	>480					
Metil benzol	108-88-3	Líquido	imm					
Metil cloroformo	71-55-6	Líquido	imm					
Metil etil cetona	78-93-3	Líquido	11					
Metil etil cetoxima	96-29-7	Líquido	>480					
Metil fenol mix-	1319-77-3	Líquido	>480					
Metil fenoles	1319-77-3	Líquido	>480					
Metil metacrilato	80-62-6	Líquido	imm					
Metil pentan-2-ona, 4-	108-10-1	Líquido	imm					
Metil terc-butyl éter	1634-04-4	Líquido	imm					
Metil triclorometano	71-55-6	Líquido	imm					
Metilcetona	67-64-1	Líquido	13					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Metilcianida	75-05-8	Líquido	imm					
Metoxi 2-metilpropano, 2-	1634-04-4	Líquido	imm					
Morfolina	110-91-8	Líquido	50					
Nafta de bajo punto de ebullición, sin especificar	8052-41-3	Líquido	111					
Naphtha	8032-32-4	Líquido	20		E	E	E	G
Nitric/Hydrofluoric Pickling Solution (50%)	97697-37-4	Líquido	>480		E	E	E	E
Nitro benceno	98-95-3	Líquido	imm					
Nitro hydrochloric Acid	8007-56-5	Líquido	>480		E	E	E	E
Nitro metano	75-52-5	Líquido	29					
Nitro propano, 2-	79-46-9	Líquido	27					
Octanol, n-	111-87-5	Líquido	>480		E	E	E	E
Oleic Acid	112-80-1	Líquido	>480		E	E	E	E
Oxido de propileno, 1,2-	75-56-9	Líquido	imm					
P-Tert Butyl Toluene	98-51-1	Líquido	imm		G	F	P	NR
Pentane	109-66-0	Líquido	imm		E	E	E	E
Pentanodial, 1,5- (50%)	111-30-8	Líquido	>480					
Pentene nitrilo, 2-	71-41-0	Líquido	>480					
Peróxido de hidrógeno (30%)	7722-84-1	Líquido	>480					
Propan -1-ol	71-23-8	Líquido	111		E	E	E	E
Propan -2-ol	67-63-0	Líquido	111					
Propan -2-ona	67-64-1	Líquido	13					
Propanol, 1-	71-23-8	Líquido	111		E	E	E	E
Propanol, n-	71-23-8	Líquido	111		E	E	E	E
Propanona	67-64-1	Líquido	13					
Propen 1-ol, 2-	107-18-6	Líquido	49					
Propenamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480					
Propenonitrilo, 2-	107-13-1	Líquido	imm					
Propoxypropanol	1569-01-3	Líquido	>480		E	E	E	E
Propyl Acetate	109-60-4	Líquido	imm		G	F	P	P
Propyl Cellosolve N-	2807-30-9	Líquido	>480		E	E	E	E

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Propylene Glycol	57-55-6	Líquido	>480		E	E	E	E
Queroseno (carburante)	8008-20-6	Líquido	87					
Refrigerant 141B	1717-00-6	Líquido	imm		G	P	P	NR
Safrotin	31218-83-4	Líquido	>480		E	E	E	E
Skydrol 500 B-7	126-73-8	Líquido	>480		F	NR	NR	NR
Soda cáustica (50%)	1310-73-2	Líquido	>480					
Spiritus	64-17-5	Líquido	79					
Sulfóxido de dimetilo	67-68-5	Líquido	>480					
Tetracloroetileno 1,1,2,2-	127-18-4	Líquido	imm					
Tetraclorometano	56-23-5	Líquido	imm					
Tetracloruro de carbono	56-23-5	Líquido	imm					
Tetracloruro de etileno	127-18-4	Líquido	imm					
Tetrahidro-1,4-oxazina	110-91-8	Líquido	50					
Tetrahidrofurano	109-99-9	Líquido	imm					
Tolueno	108-88-3	Líquido	imm					
Toluidina, o-	95-53-4	Líquido	>480					
Tricloro 1,2,2-trifluoroetano, 1,1,2-	76-13-1	Líquido	70					
Tricloro benceno, 1,2,4-	120-82-1	Líquido	imm					
Tricloro etano, 1,1,1-	71-55-6	Líquido	imm					
Tricloro etileno	79-01-6	Líquido	imm					
Tricloro metano	67-66-3	Líquido	imm					
Tricloruro de etileno	79-01-6	Líquido	imm					
Triethanol amine	102-71-6	Líquido	>480		E	E	E	E
Triflouromethylbenzene	98-08-8	Líquido	24		E	P	NR	NR
Turpentine	8006-64-2	Líquido	43		NT	NT	NT	NT
Urethane Catalyst Alkanol	83016-70-0	Líquido	105		NT	NT	NT	NT
Vinil benzol	100-42-5	Líquido	imm					
Vinil carbinol	107-18-6	Líquido	49					
Vinil cianida	107-13-1	Líquido	imm					
Vinyl pyrrolidinone	88-12-0	Líquido	142		NT	NT	NT	NT

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Vinylbutyrolactam	98-86-2	Líquido	imm		G	P	NR	NR
Xileno	1330-20-7	Líquido	imm					

Nota importante.

