



TY210S

DuPont™ Tyvek® 400

DuPont™ Tyvek® 400 delantal. Collar. Muñecas abiertas. Se extiende por debajo de la cadera. Cierre con solapa al frente. Costuras cosidas. Blanco.

Nombre	Descripción
Descripción - Código	TY210SWHxx0030yy (xx=size;yy=option code)
Tela	TYVEK® 400
Diseño	Bata
Costura	Cosida
Color	Blanco
Cantidad por caja	30 por caja.
Tallas	SM, MD, LG, XL, 2X, 3X

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

Las prendas y accesorios de Tyvek® se componen de polietileno de alta densidad que es un material único, no tejido y disponible sólo de DuPont. Eso material ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. El Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles, ofreciendo una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra de tamaño).

Tiene la ventaja de durabilidad sobre telas de película microporosa además de que ofrece una mejor barrera, incluso después del desgaste y la abrasión. Las aplicaciones incluyen: manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.

- Las batas ofrecen un diseño que cubre todo cuerpo, con cierres de broche frontales para que sea fácil ponerse y quitarse la prenda.
- Ideal para aplicaciones que no requieren la cobertura completa del cuerpo con un overol
- Cuello expandido

OPCIONES DISPONIBLES

Código de opción	Descripción	Tallas	Número de pieza
00	00	SM,MD,LG,XL,2X,3X,4X,5X,6X,7X	

ESPECIFICACIONES

- La prenda debe estar construida con DuPont™ Tyvek® 400 -- tela patentada de polietileno flash-spun.
- La prenda debe ser de color blanco.
- La prenda tendrá un diseño de bata.
- La prenda debe tener costuras cosidas.
- La prenda tendrá cuello.
- La prenda tendrá cierre frontal con (5) broches.
- La prenda tendrá puños abiertos.
- La prenda será adaptada al largo.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO

Talla	Longitud de manga	Anchura de tórax	Acorde a tórax	Acorde a altura	Longitud del cuerpo
SM	30 1/2	22 3/4	32 1/4 - 35 3/4	5'0" - 5'7"	31
MD	32 1/4	24 3/4	36 1/4 - 39 3/4	5'3" - 5'7"	34
LG	33 3/4	25 3/4	38 1/4 - 41 3/4	5'5" - 5'9"	36 1/2
XL	34 3/4	27 1/2	41 3/4 - 45 1/4	5'8" - 6'2"	39
2X	35 3/4	28 3/4	44 1/4 - 47 3/4	6'0" - 6'4"	41 3/4
3X	36 3/4	31	48 3/4 - 52 1/4	6'2" - 6'4"	44 1/2
4X	37 3/4	32 3/4	52 1/4 - 55 3/4	6'4" - 6'7"	47 1/4
5X	38 3/4	34 1/2	55 3/4 - 59 1/4	6'7" - 6'10"	50
6X	39 3/4	36 1/4	59 1/4 - 62 3/4	6'9" - 7'1"	52 3/4
7X	40 3/4	38	62 3/4 - 66 1/4	7'0" - 7'4"	55 1/4

EQUIPO ADICIONAL NECESARIO

- Esta prenda sólo brinda cobertura parcial del cuerpo. Debe ser usada en combinación con otro EPP resistente a químicos, según las necesidades, con base en la evaluación de peligros.
- Usar otro EPP adecuado tal y como, pero no limitado a, protección respiratoria, ocular, para la cabeza, de manos y pies, con base en la evaluación de riesgos.

TALLAS

Número de artículo	Talla del producto
D13493816	SM
D13398048	MD
D13398051	LG
D13398035	XL
D13398075	2X
D13398065	3X
D13493753	4X
D13493765	5X
D13493779	6X
D13493780	7X

Propiedades físicas



Datos sobre el desempeño mecánico de las telas utilizadas en la ropa de protección química DuPont, listados para el traje seleccionado de acuerdo con los métodos de prueba y las normas europeas vigentes (si se aplican). Tales propiedades incluyen resistencia a la abrasión y rompimiento por flexión, resistencia a la tracción y la punción y pueden ayudar a evaluar el desempeño de protección.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado típico
Espesor	ASTM D1777	5.9 mils
Peso Base	ASTM D3776	1.2 oz/yd ²
Resistencia al estallido - Mullen	ASTM D774	50 psi
Resistencia de la costura	ASTM D1683	>19 lb _f
Resistencia al rompimiento - Grab (MD)	ASTM D5034	18 lb _f /in
Resistencia al rompimiento - Grab (CD)	ASTM D5034	22 lb _f /in
Cabeza hidrostática	AATCC 127	45 inches H ₂ O
Resistividad de la superficie (25°C / 55% RH)	ASTM D257	< 6.3 x 10 ⁹ ohms/square
Flamabilidad de prendas de vestir	16 CFR 1610	Class 1

1 Según la norma EN 14325 2 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de us < Menor que > Mayor que N/A No aplicable

ADVERTENCIAS ESPECIALES

- 12 Según la norma EN 11612 5 Parte frontal en Tyvek® parte posterior 6 Método de prueba según la norma ASTM D3772 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso
- ***PRECAUCIÓN:** esta información se basa en datos técnicos que DuPont considera confiables. Está sujeto a revisión a medida que se adquieren conocimientos y experiencia adicionales. DuPont no garantiza los resultados y no asume ninguna obligación u obligación en relación con esta información. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de toxicidad y el equipo de protección personal adecuado que se necesita. La información aquí establecida refleja el rendimiento de laboratorio de los tejidos, no de las prendas completas, bajo condiciones controladas. Está destinado al uso de información por parte de personas con habilidades técnicas para la evaluación bajo las condiciones específicas de uso final, a su propia discreción y riesgo. Cualquier persona que tenga la intención de utilizar esta información primero debe verificar que la prenda seleccionada sea adecuada para el uso previsto. En muchos casos, las costuras y los cierres pueden proporcionar menos barrera que la tela. Si la tela se rasga, desgasta o pincha, el usuario final debe suspender el uso de la prenda para evitar comprometer la protección de la barrera. COMO LAS CONDICIONES DE USO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, NO OFRECEMOS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO PARTICULAR Y ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN. Esta información no pretende ser una licencia para operar o una recomendación para infringir ninguna patente, marca registrada o información técnica de DuPont u otros que cubran cualquier material o su uso.
 - *El desempeño de barrera contra líquido se basa en la cantidad de líquido que podría penetrar en la prenda, el tiempo que el líquido permanece en la prenda, la presión aplicada y ciertas propiedades físicas del líquido. Las prendas de Tyvek®, Tyvek® Dual, ProShield®, ProShield® Basic, ProShield® NexGen®, Tyvek® FC, y ProShield® 3 no son adecuadas si se usan cuando se están mojando (el líquido gotea o corre, o si se siente húmedo al tacto), o si se observan manchas sobre la piel o las prendas usadas por debajo de la prenda de protección. Tyvek® Xpert y Tyvek® Plus ofrecen barrera líquida mejorada, pero podrían no ser adecuadas i se observan manchas sobre la piel o las prendas usadas por debajo de la prenda de protección. En aplicaciones en las que se necesita una barrera contra líquidos más elevada, considere el uso de las prendas Tychem® QC y Tychem® SL con costuras reforzadas con cinta.
 - *Las costuras cosidas y forradas son degradadas por algunas sustancias líquidas peligrosas tales como ácidos fuertes, y no deberán usarse cuando estén presentes.
 - Las telas Tyvek® Plus y Tyvek® Xpert tienen diferentes propiedades físicas y propiedades mejoradas de resistencia química que las prendas de Tyvek® estándar.

Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.